自流澆注料 Self-flowing castables

技術參數 Technical Data

項　　目		自流澆注料 Self-flowing castables SC-T2
化學成分 Chemical composition，% Al_2O_3 ≧		50
抗折強度 Modulus of rupture	110℃×24h ≧	5.0
	1000℃×3h ≧	3.0
體積密度 Bulk density(110℃×24h), g/cm^3 ≧		2.1
應　　用		填充爐喉鋼磚和爐殼之間的間隙。 Fill the gap between furnace throat brick and furnace shell.

Tel: +886-2-2729-2100 Fax: +886-2-2729-2219 Web Site: www.sinoceramics.com.tw E-Mail: service@sinoceramics.com.tw
Address : 7F-1, No. 398 Sec. 1 Keelung Rd., Taipei 11051 Taiwan, R.O.C.